

Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02

"Prestige Wet Silk" Damasc СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Wet Silk" Damasc - декоративное эффектное покрытие, позволяющее имитировать фактуру дамасского шелка. Изготовленно на основе акриловых сополимеров, перламутровых пигментов и специальных наполнителей. Позволяет создать тонкий изысканный рельеф с легким перламутровым отливом. Эффектное, богатое, стойкое к истиранию, экологичное покрытие. Благодаря специальным добавкам препятствует росту и развитию микрофлоры. Скрывает мелкие дефекты поверхности. После нанесения воска "Prestige Deco Wax" не боится воды. Только для интерьерных работ.

Характеристики

Внешний вид	Серебристо-белая пастообразная однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,05 кг/л ± 0,05.
Расход	0,15 - 0,3 кг/м ² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 12 месяцев.
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 12. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

Подготовка:

Тип поверхности - гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Contact - 4". Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч. Нанести валиком пигментированный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Он одновременно укрепляет поверхность и выравнивает ее цвет. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой.

После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение:

Наносится с помощью мехового валика перекрестными движениями. При необходимости, в труднодоступных местах, используется кисть для нанесения методом тампования. Через 15-20 минут гранью кельмы или шпателем из нержавеющей стали с легким усилием пригладить вершины, образованной от валика "шубки", чтобы образовалась плоскость с мелкими выщерблинами. Возможны другие способы нанесения при помощи инструмента для декора.