

### Лазурь ВД-АК "Prestige Sand Micro" ТУ BY 691619019.001-2016

#### Описание

"Prestige Sand Micro" - декоративная лазурь на акриловой основе с мраморным наполнителем, стеклянными микрошариками и перламутровыми эффектными пигментами. С ее помощью можно создавать удивительно красивые, нежные и бархатистые мерцающие поверхности, усыпанные светоотражающими стеклошариками. Однокомпонентный, экологичный продукт. Простая техника нанесения. Благодаря сбалансированно подобранной рецептуре, обладает устойчивостью к механическим воздействиям и влагоотталкивающей способностью, препятствует росту и развитию микрофлоры. Только для интерьерных работ.

#### Характеристики

Внешний вид	Матовая или перламутровая гелеобразная однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,20 кг/л ± 0,05.
Расход	0,15 - 0,25 кг/м <sup>2</sup> на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца.
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5%-10% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 12. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

#### Способ применения

##### Подготовка:

Тип поверхности - идеально гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч. Нанести валиком пигментированный грунт «Prestige Contact-1» в 1-2 слоя. Он одновременно укрепляет поверхность и выравнивает ее цвет. Расход: 0,12 кг/м<sup>2</sup>-0,15 кг/м<sup>2</sup>. на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) обработать поверхность мелкой наждачной бумагой (600-400). Удалить пыль.

##### Нанесение:

При необходимости разбавьте материал водой. Тщательно перемешайте до равномерного распределения красителя и стеклошариков по всему объему. Наносить плоской кистью с мягким ворсом участками примерно 1-2 м<sup>2</sup>. Мазки наносите разнонаправленными, хаотичными движениями, неравномерно распределяя стеклошарики по поверхности. Примерно через 5-10 минут, пластиковой кельмой, слегка разгладьте поверхность. Возможны другие способы нанесения при помощи инструментов для декора.