

Защитно-отделочная штукатурка В(Н) П 1 ПС 0,2 "Prestige Stone" СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Stone" - мелкозернистая (0,0мм-0,2мм) акриловая штукатурка, позволяющая воссоздать фактуру натурального камня травертин и других пород камня. Дает возможность создавать большое количество вариантов отделки. Хорошо сохраняет фактуру, полученную благодаря применению различных инструментов. Скрывает мелкие дефекты основания (не требует особо тщательной подготовки). Идеально подходит для таких стилей интерьера как «Античность», «Классика», «Кантри», «Арт-деко». Хорошо гляncуется ("железнится"). При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,65 кг/л ± 0,05.
Расход	0,80 - 1,30 кг/м ² . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время полного высыхания, час - 24-36. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

- Подготовка:** Тип поверхности - ровная сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.
- Нанесение:** В начале "Prestige Stone" наносится гребенкой или кельмой из нержавеющей стали. Через 20-30 минут с помощью выбранного инструмента (шпатель, кисть, тампон, фактурные валики и т.д.) формируется задуманная фактура. Толщина нанесения варьируется от 1 до 3 мм. Еще через 20-30 минут с помощью кельмы поверхность слегка разравнивается и уплотняется. Наносить декоративную штукатурку можно как в один, так и в два слоя.
- Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".