

### Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02

### "Prestige Venice"

СТБ 1263-2001

#### Описание

"Prestige Venice" - декоративная акриловая штукатурка, относящаяся к классу венецианских штукатурок. Имитирует фактуру полированного камня или мрамора. В отличие от известковой, акриловая штукатурка образует довольно эластичное покрытие. При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Только для интерьерных работ.

#### Характеристики

|                 |   |
|-----------------|---|
| Внешний вид     | Белая однородная масса.   |
| Колеровка       | Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.                      |
| Удельный вес    | 1,50 кг/л ± 0,05.   |
| Расход          | Отделочные слои 0,15 - 0,20 кг/м <sup>2</sup> на один слой (при толщине слоя 0,1мм).                            |
| Хранение        | +5°C +35°C  |
| Нанесение       | +5°C +35°C  |
| Разбавление     | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала. |
| Время высыхания | Время высыхания для повторного нанесения (час) - 8-12.<br>Время полного высыхания, час - 24-36.                 |

#### Способ применения

**Подготовка:** Тип поверхности - идеально гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность не пигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "**Prestige Contact-4**". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч.

**Нанесение:** В начале "**Prestige Venice**" наносится средним слоем разнонаправленными движениями венецианским шпателем, формируя легкую фактуру. Пока материал не высох полностью, поверхность нужно прогладить уголком шпателя. После полного высыхания первого слоя, результатом заглаживания по-верхности, должны стать характерные для мрамора «прожилки». Затем тонким слоем наносится второй слой штукатурки. Наносить надо с легким нажатием, перекрестными движениями, как бы полируя стену. Для достижения более яркого декоративного эффекта, рекомендуется использовать различные цве-товые сочетания первого и последующих (до пяти) слоев. Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется специальный воск для венецианских штукатурок "**Prestige Decowax**".