

Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,2 "Prestige Breeze" Industrial СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Breeze" Industrial - тонкодисперсная акриловая штукатурка, позволяющая создавать различные декоративные эффекты: шуба, апельсиновая корка, ракушечник, Рорсоп и т.д. Хорошо подходит для создания фактур на больших площадях при помощи структурных валиков. Быстро сохнет. Обладает высокой твердостью. Скрывает мелкие дефекты основания (не требует особо тщательной подготовки). При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Только для интерьерных работ.

Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,90 кг/л ± 0,05.
Расход	0,60 - 1,70 кг/м ² . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 3.

Способ применения

Подготовка: Тип поверхности - ровная сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение: Обычно "Prestige Breeze" Industrial наносится в два слоя. Первый слой наносится кельмой ровным толстым слоем. После его высыхания (10-12 часов) наносится второй слой с помощью пистолета (давление 1,5-2,5 атмосфер, диаметр сопла 3-4мм). Вторым слоем наносится крупными каплями с заполнением 50-70% поверхности. После того, как капли слегка подсохнут поверхность приглаживается кельмой из нержавеющей стали. Возможны другие способы нанесения ручным инструментом. Чтобы избежать стыков, рекомендуется укрывать стену за один прием.

Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".