

Лазурь ВД-АК "Prestige Crystal" NUBUCK ТУ ВУ 691619019.001-2016

Описание

"NUBUCK" - глубоко матовая лазурь предназначена для улучшения декоративных свойств, придания специальных эффектов поверхностям, покрытым водно-дисперсионными красками марки «Prestige», защитно-отделочными штукатурками «Prestige» или оклеенным виниловыми обоями «под краску». Обладает эффектом "soft touch". Содержит специальные смолы и наполнители, позволяющие добиться декоративных эффектов, подобных тем, которыми обладает выделанная оленья кожа. Через 14 дней после нанесения покрытие приобретает высокий уровень износоустойчивости и стойкость к мытью жидкими средствами.

Предназначена для внутренних работ. Материал на водной основе, не горит, без запаха.

Характеристики

Внешний вид	Бесцветная полупрозрачная гелеобразная однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,02 кг/л ± 0,05.
Расход	0,10 - 0,12 кг/м ² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца.
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 10%-20% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 6. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 14.

Способ применения

Подготовка:

Тип поверхности - сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление). Поверхность обработать не пигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Можно наносить грунтовку кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч.

Нанесение:

При необходимости разбавьте лазурь "Prestige Crystal" NUBUCK водой до 10-20%. Тщательно перемешайте до равномерного распределения красителя по всему объему. Лазурь наносится металлическим шпателем из нержавеющей стали, натуральной или поролоновой губкой, кистью, валиком, куском замши или ткани, распылителем. Возможны другие способы нанесения при помощи инструментов для декора.