

Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,2 "Prestige Breeze" СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Breeze" - мелкозернистая (0,2mm) акриловая штукатурка, с легкой шероховатостью текстуры. Представляет собой пластичное декоративное покрытие, легко принимающее и фиксирующее фактуру, сообщаемую ему инструментом. Скрывает мелкие дефекты основания (не требует особо тщательной подготовки). При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Только для интерьерных работ.

Характеристики

Внешний вид	Белая однородная масса.
Удельный вес	1,70 кг/л ± 0,05.
Расход	1,00 - 1,50 кг/м ² . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время полного высыхания, час - 24-36. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

Подготовка: Тип поверхности - ровная сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение: В начале "Prestige Breeze" наносится гребенкой или кельмой из нержавеющей стали. После заглаживания, с помощью выбранного инструмента (шпатель, кельма, кисть, тампон, фактурные валики и т.д.), формируется задуманная фактура. Толщина нанесения варьируется от 1 до 3 мм. Наносить декоративную штукатурку можно как в один, так и в два слоя. Промежуток времени между нанесением слоев - 12-24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. После полного высыхания рекомендуется слегка зашкурить поверхность для снятия острых углов, образованных при формировании фактуры.

Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".