

Лазурь ВД-АК "Prestige Crystal"

ТУ BY 691619019.001-2016

Описание

"Prestige Crystal" - полуглянцевая(Crystal-1) или полуматовая(Crystal-2) лазурь предназначена для улучшения декоративных свойств, придания специальных эффектов поверхностям, покрытым водно-дисперсионными красками марки «Prestige», защитно-отделочными штукатурками «Prestige» или оклеенным виниловыми обоями «под краску». Может использоваться для отделки неокрашенных деревянных строительных конструкций. Тонированная лазурь позволяет имитировать цвета ценных пород дерева. Содержит антибактерицидную и антигрибковую добавку. Используя различные инструменты, можно самостоятельно создать индивидуальный эффект отделки поверхностей. Предназначена для наружных и внутренних работ. Материал на водной основе, не горит, без запаха.

Характеристики

| | |
|-----------------|---|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная гелеобразная однородная масса. |
| Колеровка | Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом. |
| Удельный вес | 1,05 кг/л ± 0,05. |
| Расход | 0,10 - 0,12 кг/м ² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера. |
| Хранение | +5°C +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца. |
| Нанесение | +5°C +35°C |
| Разбавление | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5%-10% от массы материала. |
| Время высыхания | Время высыхания для повторного нанесения (час) - 6. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15. |

Способ применения

Подготовка:

Тип поверхности - сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала, поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч.

Нанесение:

При необходимости разбавьте материал водой. Тщательно перемешайте до равномерного распределения красителя по всему объему. Лазурь наносится металлическим шпателем из нержавеющей стали, натуральной или поролоновой губкой, кистью, крученым кожаным валиком, куском замши или ткани. Возможны другие способы нанесения при помощи инструментов для декора.