

Защитно-отделочная штукатурка В(Н) П 1 ПС 1,5

"Prestige Grain"

СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Grain" - пластичная, среднезернистая (1,5mm), камешковая, акриловая штукатурка. Позволяет скрывать недостатки и неровности основания (не требует тщательной подготовки). Благодаря своей камешковой структуре обладает невероятно высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, хорошей стойкостью к климатическим факторам. Не смотря на свою довольно грубую структуру позволяет создавать множество различных фактур от имитации пробкового дерева до камня туф или травертина. При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

Внешний вид	Белая однородная зернистая масса.
Удельный вес	1,85 кг/л ± 0,05.
Расход	1,50 - 2,50 кг/м ² . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время полного высыхания, час - 24-48. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

Подготовка: Тип поверхности - сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение: "Prestige Grain" наносится гребенкой или кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (шпатель, кельма, пластиковая терка, щетка, трафарет, фактурные валики и т.д.), формируется задуманная фактура. Толщина нанесения варьируется от 1,5 до 5мм. Наносить декоративную штукатурку можно как в один, так и в два слоя. Промежуток времени между нанесением слоев - 12-24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".