

Защитно-отделочная штукатурка В(Н) П 1 ПС 0,5

"Prestige Relief"

СТБ 1263-2001

Описание

"Prestige Relief" - высокопластичная, среднезернистая (0,5mm) акриловая штукатурка, позволяющая наносить текстуры толщиной до 5 мм. Легко принимает и фиксирует фактуру, сообщаемую инструментом. Позволяет скрывать недостатки и неровности основания (не требует тщательной подготовки). Обладает высокой прочностью и долговечностью, превосходной стойкостью к климатическим факторам. Благодаря высокой эластичности препятствует образованию трещин. При создании фактуры рекомендуется применять фирменные инструменты из легированной стали в противном случае возможно образование на поверхности черных полос. Материал на водной основе, не горит, без запаха. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

| | |
|-----------------|---|
| Внешний вид | Белая однородная масса. |
| Удельный вес | 1,60 кг/л ± 0,05. |
| Расход | 1,20 - 2,50 кг/м ² . Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера. |
| Хранение | +5°C +35°C |
| Нанесение | +5°C +35°C |
| Разбавление | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала. |
| Время высыхания | Время полного высыхания, час - 24-48. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15. |

Способ применения

Подготовка: Тип поверхности - сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком, распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 4-6 ч. Нанести валиком адгезионный грунт «Prestige Contact-2» в 1-2 слоя. Расход: 0,15 кг/м²-0,25 кг/м². на один слой. После высыхания последнего слоя (12 ч.) поверхность обеспылить.

Нанесение: "Prestige Relief" наносится гребенкой или кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (шпатель, кельма, кисть, щетка, тампон, фактурные валики и т.д.), формируется задуманная фактура. Толщина нанесения варьируется от 1 до 5 мм. Наносить декоративную штукатурку можно как в один, так и в два слоя. Промежуток времени между нанесением слоев - 12-24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Для придания дополнительного декоративного эффекта, а также для использования в помещениях с повышенной влажностью используется лазурь "Prestige Crystal" или специальный воск для венецианских штукатурок "Prestige Decowax".