

### Защитно-отделочная штукатурка В П 1 ПС 0,02 "Prestige Wet Silk" СТБ 1263-2001

#### Описание

"Prestige Wet Silk" - декоративная штукатурка, относящаяся к классу венецианских штукатурок. Изготовленна на основе акриловых сополимеров и перламутровых пигментов. Позволяет создать эффект гладкого мокрого шелка, меняющего оттенки в зависимости от освещенности и угла обзора. Эффектное, богатое, моющееся, экологичное покрытие. Благодаря специальным добавкам препятствует росту и развитию микрофлоры. Огромное разнообразие вариантов применения. Идеальное покрытие для самых смелых дизайнерских решений. Только для интерьерных работ.

#### Характеристики

Внешний вид	Серебристо-белая, золотая или бронзовая гелеобразная однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,10 кг/л ± 0,05.
Расход	0,1 - 0,2 кг/м <sup>2</sup> на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 12. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

#### Способ применения

##### Подготовка:

Тип поверхности - идеально гладкая сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч. Нанести валиком пигментированный грунт «Prestige Contact-1» в 1-2 слоя. Он одновременно укрепляет поверхность и выравнивает ее цвет. Расход: 0,12 кг/м<sup>2</sup>-0,15 кг/м<sup>2</sup>. на один слой. После высыхания последнего слоя (24 ч.) обработать поверхность мелкой наждачной бумагой (600-400). Удалить пыль.

##### Нанесение:

Наносится с помощью кельмы из нержавеющей стали в 1-2 слоя перекрестными движениями. Возможны другие способы нанесения при помощи кисти, губки, тампонов, аппликаторов, трафаретов и т.д. Для дополнительной защиты и стойкости к мытью сильно насыщенных цветов рекомендуется нанести декоративный воск "Prestige Deco Wax" или лазурь "Prestige Crystal-1". Расход: 0,05 кг/м<sup>2</sup>-0,1 кг/м<sup>2</sup>.