

Краска ВД-АК "Prestige Interior" LUX

ТУ BY 691619019.002-2016

Описание

"Prestige Interior" LUX - высококачественная полуглянцевая водно-дисперсионная акриловая краска с превосходной укрывистостью. Обладает отличной адгезией практически к любым основаниям. Тонкослойная, копирует фактуру основания. После высыхания образует гладкую, устойчивую к мытью с применением жидких моющих средств поверхность. Содержит противогрибковые и противобактерицидные добавки. Идеальна для мест с высокой проходимостью и помещений в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Рекомендуются для детских садов, школ, гостиниц, больниц и подобных заведений.

Предназначена для внутренних работ. Материал на водной основе, не горит, без запаха.

Характеристики

Внешний вид	Белая шелковисто-глянцевая гелеобразная однородная масса.
Колеровка	Колеруется водно-дисперсионными колеровочными пастами в соответствии с выбранным образцом.
Удельный вес	1,25 кг/л ± 0,05.
Расход	0,10 - 0,12 кг/м ² на один слой. Реальный расход зависит от способа нанесения и опыта мастера.
Хранение	+5°C +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца.
Нанесение	+5°C +35°C
Разбавление	Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление питьевой водой до 5% от массы материала.
Время высыхания	Время высыхания для повторного нанесения (час) - 6. Время полного высыхания, час - 12-24. Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут - 15.

Способ применения

Подготовка:

Тип поверхности - сухая, очищенная от пыли, грязи, масел, ржавчины, жиров, воска, остатков меловых и известковых растворов, которые могут ослабить адгезию (сцепление) материала, поверхность. Обработать поверхность непигментированной акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Prestige Contact-4". Наносить можно кистью, валиком (поролоновым), распылителем. Сильно впитывающие основания (гипсовые, гипсово-картонные, ДСП, ДВП) следует обработать 2 раза. Промежуток времени между нанесением слоев составляет 6-8 ч.

Нанесение:

При необходимости разбавьте материал водой. Тщательно перемешайте до равномерного распределения красителя по всему объему. Краска наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не менее +8°C.